# •••• Hochleistungsasphalte








### •••• Verkehrsbelastung





#### Verkehrszunahme









sind Asphalte, ...

▶die höheren Belastungen standhalten


▶die größere Lebensdauer ausweisen

die den Verkehr der Zukunft aufnehmen



- Verformungsbeständiger Asphaltbinder bzw. Asphalttragschicht
- Größtkorn 16, 22 oder 32 mm
- Hartes Straßenbaubitumen gemäß DIN EN 13924 oder
  Straßenbaubitumen gemäß DIN EN 12591 mit Additiven
- Mineralstoffe Edelsplitte, Edelbrechsand, Kalksteinmehl







Hohlraum  $H_{MPK}$ : 3 ... 5 Vol.-% (160 C°)

Bindemittelgehalt B : 4,0 ... 4,6 M.-%

Tragwert: > 18 kN

Spurbildung: < 5 %

(bez. auf die Plattendicke)

Mindesteinbaudicke: 0/16 = 5cm; 0/22 = 7 cm; 0/32 = 10 cm



- Eigenschaften: Sehr hohe Verformungsbeständigkeit
  - Mittlere Kälteeigenschaften

Sollte innerhalb von 10 Wochen mit Deckschicht überbaut werden.



- Spurrinnenbeständiger Asphaltbinder
- Größtkorn 16 oder 22 mm
- PmB H gemäß TL Bitumen
- Mineralstoffe Edelsplitte, Edelbrechsand, Kalksteinmehl




- Eigenschaften: Hohe Verformungs-
  - Hohe Verformungsbeständigkeit
  - Erhöhte Elastizität
  - Gutes Kälteverhalten

(Aufbau wie AC B (T) HS)


### ACD HS

- Splittreicher Asphaltbeton
- Größtkorn 5, 8 oder 11 mm
- Kornaufbau kontinuierlich
- Elastomermodifiziertes Bindemittel PmB H
- Mineralstoffe Edelsplitt, Edelbrechsand, Kalksteinmehl











Hohlraum  $H_{MPK}$  : 3 ... 4 Vol.-%

H<sub>s</sub> : 3 ... 5 Vol.-%

Bindemittelgehalt B: 5,5 ... 6,3 M.-%

Einbaudicke  $D_{soll}$  : 0/5 ~1,5 cm

0/8 ~2,0 cm

0/11 2,5 cm


D<sub>ist</sub> : 1,5... 3,0 cm



- erhöhter Grobsplittgehalt
- Hohlraumgehalt 8 12 Vol.-%
- Größtkorn 8 mm
- Bindemittel PmB H gem. TL PmB



## AC D LR - lärmmindernd





### AC D LR - lärmmindernd

- Eigenschaften: lärmmindernd (~ -2 dB (A))
  - geringere Sprühfahnen
  - verbesserte Griffigkeit





#### Bahnhofstraße, Pforzheim

Konstruktionsaufbau:

AC D S	
AC B S	

- **2**,5 cm MICROVIA 8 (PmB H)
- 8 cm RENFOVIA 22 S mit harzmodifiziertem Bindemittel
- vorhandene Asphaltbefestigung



### Bahnhofstraße, Pforzheim





alter Zustand der Straße



#### Bahnhofstraße, Pforzheim







## Containerterminal MVV

Konstruktionsaufbau:

AC D S
AC B S
ACTS
FSS

- **●** 3 cm MICROVIA 8
- 9 cm RENFOVIA 22 HS
- **▶** 14 cm AC 32 T S
- ≥ 20 cm FSS



## **Containerterminal MVV**





#### ••• Containerterminal MVV





#### •••• Containerterminal MVV





#### •••• Containerterminal MVV





## **Containerterminal MVV**





## ••• Containerterminal MVV







Konstruktionsaufbau:

AC D S	8
AC B S	8
ACTS	8
	8

FSS

3,5 cm MICROVIA 8 S


5 cm MODULOVIA 16 S

9,0 cm MODULOVIA 22 S














#### **Beispiel 4**

- BP-Raffinerie Gelsenkirchen
  - **Neugestaltung des Einfahrtsbereiches** zwischen Waage und Tor
    - → Problem: stehende Tankzüge vor Ausfahrt am Stand drehende Tankzüge bei nicht korrekter Beladung
    - **→ Auflage: Einsatz von BP Bindemittel**



#### Konstruktionsaufbau:

AC D S	<b>⊘</b> 3 cm	<b>MICROVIA 11</b>
AC B S	<b>9</b> cm	<b>MODULOVIA 22 S</b>
AC B S	<b>⊘</b> 12 cm	MODULOVIA 32 S
ACTS	<b>⊘</b> 10 cm	AC 32 T S
FSS	<b>⊘</b> 25 cm	FSS

























#### **Beispiel 5**

Krupp-Mannesmann, Stahlwerk Duisburg Umstellung des Stahlschlackentransportes von Bahn auf Straße **→ Problem: Gewicht 156 t/LKW** Hohe Wärmeabstrahlung der Schlacke (1400°C) Auflage: Einsatz von Stahlschlacke als Zuschlag



#### Konstruktionsaufbau:

AC D S	<b>⊘</b> 3 cm	MICROVIA 11 S
AC B S	<b>9</b> cm	<b>RENFOVIA 22 S</b>
ACTS	<b>⊘</b> 12 cm	RENFOVIA 32 S
AC T S	<b>⊘</b> 10 cm	AC 32 T S
ТоВ	1	
	<b>❷</b> 25 cm	ToB-Stückschlacke





















#### Konstruktionsaufbau:

SMA 8 S	<b>⊘</b> 3 cm	Splittmastixasphalt 8 S
AC B HS	<b>8</b> cm	<b>RENFOVIA 22 S</b>
ACTS	<b>6</b> cm	AC 22 T S
ACTS	<b>⊘</b> 8 cm	AC 32 T S

# B 224



# B 224









..... Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!